



Material Base

Acero Estructural S220GD+Z (EN10346) Otras cualidades de acero bajo consulta

Tipo de protección

Galvanizado (EN10346)

Revestimiento

Lado Superior Poliéster (25 µm) y Lado Inferior primer (5/7 µm) Otros revestimientos bajo consulta

BANDEJA 300

Espeor	Carga		Momento de Inércia I	Momento resistente W
mm	kg/ml	kg/m ²	cm ⁴	cm ³
0.75	2,44	8,13	3,38	1,61
1.00	3,26	10,87	4,51	2,15
1.20	3,91	13,03	5,42	2,58

BANDEJA 500

Espeor	Carga		Momento de Inércia I	Momento resistente W
mm	kg/ml	kg/m ²	cm ⁴	cm ³
1.00	4,67	9,34	4,99	2,18
1.20	5,79	11,58	5,99	2,61
1.50	7,24	14,48	7,49	3,27