



Material Base

Aço Estrutural S250GD e S280GD/S320GD+Z (EN10346) Outras Qualidades de aço sob consulta

Tipo de proteção

Galvanizado (EN10346)

Revestimento

Lado Superior Poliéster (25 µm) e Lado inferior primário (5/7 µm) Outros revestimentos sob consulta

BANDEJA 300

Espessura	Massa		Momento de Inércia I	Momento resistente W
	kg/ml	kg/m ²		
mm			cm ⁴	cm ³
0.75	2,44	8,13	3,38	1,61
1.00	3,26	10,87	4,51	2,15
1.20	3,91	13,03	5,42	2,58

BANDEJA 500

Espessura	Massa		Momento de Inércia I	Momento resistente W
	kg/ml	kg/m ²		
mm			cm ⁴	cm ³
1.00	4,67	9,34	4,99	2,18
1.20	5,79	11,58	5,99	2,61
1.50	7,24	14,48	7,49	3,27